

Product Data Sheet

老人牌丙烯酸面漆 55880

基料: 55889
固化剂:97880



概述: 老人牌丙烯酸面漆 55880 是一种双组份、不含异氰酸酯的丙烯酸面漆。本品具有良好的保光保色性。本品耐水及脂肪烃的溅污。最低固化温度为 0℃。

用途: 可作为保护面漆涂在严重腐蚀环境下对油漆保光、保色性要求高的钢结构表面。

使用温度: 干燥条件下最大为: 120℃。

物理参数:

颜色/色号: 白色/10000 (其它颜色请参考颜色列表)
漆面: 有光
体积固体含量: 56±2%
理论涂布率: 11.2 平方米/升-50 微米
闪点: 32℃
比重: 1.3 千克/升
表干: 4.5 小时(20℃)
透干: 12 小时(20℃)
完全固化: 7 天(20℃)
挥发性有机化合物含量(V.O.C): 394 克/升
储存期: 自生产之日起主剂 3 年, 固化剂 1 年 (25℃)。

施工说明:

混合比率: 基料 55889: 固化剂 97880=7:1 (体积比)
施工方法: 无空气喷涂 刷涂
稀释剂: 08450 08450
(最大, 体积) 5% 5%
混合使用期: 4 小时 (20℃)
喷孔: 0.43-0.48 毫米
喷出压力: 15 兆帕 (无空气喷涂数据仅供参考, 实用时可以调整)
工具清洗: 老人牌稀释剂 08450
漆膜厚度: 湿膜:75 微米
干膜:50 微米
重涂间隔: 根据指标要求

安全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应参考《材料安全说明》并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

Product Data Sheet

老人牌丙烯酸面漆 55880

基料: 55889
固化剂: 97880



表面处理:	根据指标要求。
施工条件:	施工表面必须清洁干燥，温度高于露点以避免水气凝结。最低固化温度为 0 °C。在狭窄空间施工和干燥期间，应提供大量通风。
先涂油漆:	按规定先涂，建议用老人牌环氧厚浆漆 45200，老人牌环氧漆 45141/45143。
加涂油漆:	无需加涂。
备注:	颜色和颜色稳定性：某些不含铅的红色和黄色暴露于含氯的环境中会失色。 漆膜厚度/稀释：根据使用的区域和目的可调整漆膜厚度，这将可能会改变涂布率，影响干燥时间和重涂间隔。正常的干膜厚度范围为 50-100 微米。
注意:	本品仅适用于专业用途。
公布日期:	2017 年 2 月-5588010000